

Código del Producto

- UTC-0376 Retenedores de Acero para cilindros de 4" (100 mm) de dia., par de dos
UTC-0378 Almohadillas de Neopreno para cilindros de 4" (100 mm) de dia.,
60 durómetro, par de dos
UTC-0380 Retenedores de Acero para cilindros de 6" (150 mm) de dia., par de dos
UTC-0382 Almohadillas de Neopreno para cilindros de 6" (150 mm) de dia.,
60 durómetro, par de dos
UTC-0390 Retenedores de Acero para cilindros de 160 mm de dia., par de dos
UTC-0392 Almohadillas de Neopreno para cilindros de 160 mm de dia.,
60 durómetro, par de dos

Estándares

AASHTO T22,T851; ASTM C1231

El Método de Cabeceo no adherente está usado como una alternativa al compuesto para cabeceo de azufre caliente para especímenes de cilindros de concreto. Las almohadillas nivelan irregularidades, distribuyendo la carga de prueba uniformemente para asegurar resultados de fuerza fiables.

